

MAUNT®

M00001197 **Acryl-Dichtstoff, 310ml, weiß**



Beschreibung

Diese Acryl-Dichtmasse ist auf Wasserbasis hergestellt und leicht überstreichbar. Die Dichtungsmasse ist für die Abdichtung von Fugen konzipiert und haftet perfekt auf den meisten Untergründen. Die Dichtungsmasse kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, sofern die ersten 5 Stunden trocken sind.

Marke

Den Braven

Allgemeine Informationen

100 % Modulus	DIN 53504 S2	0,40 N/mm ²
Anwendungstemperatur		+5°C bis +40°C
Grundlegend		Acryldispersion
Bewegungserfassung		12,5%
Dichte	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Wert der Extrusion	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Hautbildung	DBTM 16	7 min. @ 23°C/50%RH
Dehnen in der Pause		240%
Shore A Härte	DIN 53505/ISO 868	30
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +75°C
Zugfestigkeit DIN 53504		0,40 N/mm ²
Frostbeständigkeit		bis zu -15°C
beim Transport		
Strömungswiderstand	ISO 7390	< 2mm



Beschränkungen

- Nicht für ständige Wassereinwirkung geeignet
- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe
- *Die Anwendung im Freien ist nur bei gut abtrocknendem Wetter möglich und wenn es innerhalb von 5 Stunden nach der Anwendung nicht regnet.

Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C (gilt für Umgebung und Untergründe). Untergründe müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein.

Entfernen Sie lose Untergründe, saugfähige Untergründe müssen nicht vollständig trocken sein. Sehr poröse Untergründe wie Gips, (Poren-)Beton, (Kalksand-)Ziegel usw. mit einer Mischung aus 1 Teil Acryl-Dichtstoff und 2 Teilen Wasser grundieren.

Untergründe immer vorher auf Haftung prüfen. Mit Wasser glätten.

Lackierbarkeit

Diese Acryl-Dichtmasse ist am besten nach vollständiger Aushärtung überstreichbar. Beim Aushärten schrumpft das Produkt, was später zu Rissen in der Lackschicht führen kann. Überstreichbar mit wasserbasierten und synthetischen Lacken. Bei hochgefüllten Dispersionsfarben kann es zu Rissbildung im Lackfilm kommen. Es wird empfohlen, die Verträglichkeit mit der Farbe vorher zu prüfen.

Reinigung

Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Die Hände können mit Zwaluw Wipes und/oder Wasser und Seife gereinigt werden.

Haltbarkeitsdauer

In ungeöffneter Originalverpackung, zwischen +5°C und +25°C, bei trockener Lagerung bis zu 18 Monate nach Produktionsdatum haltbar.

Benutzerhandbuch

Eine Fuge mit den richtigen Abmessungen ist in der Lage, Bewegungen der angrenzenden Baumaterialien aufzunehmen. Die Fugentiefe sollte immer im richtigen Verhältnis zur Fugenbreite stehen. In der Regel beträgt das Verhältnis von Fugentiefe zu Fugenbreite bis zu einer Fugenbreite von 10 mm 1:1, mit einem Minimum von 5 mm Breite und Tiefe. Für

Bei Fugen, die breiter als 10 mm sind, ist die Fugentiefe die Fugenbreite geteilt durch 3 plus 6 mm.